TREMO

Typ Type | Type	Getufteter 1/10" COC-Velours, tuftgemustert 1/10" tufted velours, cross-over cut | Velours cross-over tufté 1/10", moucheté	
Strapazierwert Durability rating | Classe d'utilisation	extrem (33) extreme (33) | extrême (33)	
Zusatzeignungen Additional suitabilities | Autres propriétés	*Bahnenware | Broadloom | Moquette en lé	
FORMATE FORMATS | FORMATS	Verfügbarkeit ab Lager Stock availability | En stock	Auftragsfertigung Special-order production | Fabrication sur commande
Bahnenware 400 cm Broadloom | Moquette en lé	18 Farben 18 colours | 18 coloris	ab 400 m² starting at 400 m² | à partir de 400 m²
TEXtiles SL Heavily backed tiles | Dalles plombantes amovibles	–	Auf Anfrage Upon request | Sur demande

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION | INFORMATIONS TECHNIQUES			Bahnenware Broadloom | Moquette en lé	TEXtiles SL 50 x 50 cm Heavily backed tiles | Dalles plombantes amovibles
Polnutzschicht Pile composition | Velours utile		Polyamid(e)	100 %	100 %
Teilung Gauge | Serrage	EN 1307		1/10"	1/10"
Noppenzahl Points | Nombre de points	EN 1307	dm² ca.	2200	2200
Poldicke Pile thickness | Épaisseur du velours	EN 1307	mm ca.	3,8	3,8
Gesamtdicke Total thickness | Épaisseur totale	EN 1307	mm ca.	6,5	9,2
Poleinsatzgewicht Pile weight | Poids de velours	EN 1307	g/m² ca.	800	800
Gesamtgewicht Total weight | Poids total	EN 1307	g/m² ca.	1570	3840
Lichtechtheit Light fastness | Stabilité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02		≥ 5	≥ 5
Rückenausstattung Backing | Dossier			texback® contract	coaTEX Schwerbeschichtung Dossier plombant coaTEX | Heavy backing coaTEX
Brandverhalten Fire rating | Stabilité au feu	DIN EN 13501-1		Cfl-S1	Bfl-S1
Dimensionsstabilität Dimensional stability | Stabilité dimensionnelle			–	
Ü-Zeichen	ABZ-NR Z-156.601		492	528
Prodis-ID	www.pro-dis.info		2BB3CD2B	C0BB19DD
GUT			20327	24133
Trittschallschutz Impact noise insulation | Isolation phonique	DIN EN ISO 717-2		28 dB	26 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorbtion | Absorption phonique	Hz 125	αs	0,01	0,03
	Hz 250	αs	0,06	0,03
	Hz 500	αs	0,08	0,10
	Hz 1000	αs	0,22	0,37
	Hz 2000	αs	0,43	0,34
DIN EN ISO 354	Hz 4000	αs	0,62	0,46

CE
1658-CPD-1016
Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln
EN 14041:2004
EN 1307

CE
1658-CPD-1161
Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln
EN 14041:2004
EN 1307